

产品信息单

信息单号：CH 02

修改：27-08-07

THERMOBOND HRC：水基聚丙烯热反射屋面和墙面漆

Thermobond HRC：

Thermobond HRC 是一种水基聚丙烯热反射屋面漆，用于涂在屋面，以反射屋面凹陷处聚集的热量。产品的颜色有白色和其它浅色，使用 521 喷嘴进行不通风喷涂。这个产品已经被证明能够使用十年以上不破裂和剥落。



上图是 Thermobond HRC 喷涂的金属屋面

一般喷涂指南：

先在清洁后，用 521 喷嘴涂二层 Thermobond HRC

底物清洗和喷涂：

墙面或者屋面涂上两层 Thermobond HRC：

- 高压力用水冲洗墙面或者屋面
- 干燥时，喷涂上一层 Thermobond HRC
- 干燥时，喷上第二层 Thermobond HRC

产品规格 (Specifications)

(所有的干燥时间考虑为 25°C、50%的湿度)

Thermobond HRC：

表面干燥：4-5 小时

顶部涂层：12 小时

硬干燥： 4-5 小时

湿膜厚度：约 240 微米

干膜厚度：约 120 微米

稀释：一般不需要，如果需要，用少量水稀释

清洁：用水清洁

覆盖力：每升可覆盖 6.6 平方米



上图是 Thermobond HRC 喷涂的外墙面

产品特点 (Features) :

光滑硬质面

白色或浅色

柔软

应用容易

耐久

预混

可提供 Thermobond 热反射版本

产品优点 (benefits):

低集尘，容易清洁

最佳的热反射效果

允许基片一定的活动

无气喷涂

10 年质保

只在需要时搅拌

降低凹处温度

注释：其他底物的清洗和喷涂可请问该公司.

Thermobond HRC 装于 15 升的漆桶

安全信息，见 MSDS 材料安全说明书